

## JOINT & FINISHER VOOR MANUELE EN AIRLESSTOEPASSINGEN

- ◆ KAN OOK MANUEEL VERWERKT WORDEN
- ◆ VERZORGDE AFWERKING
- ◆ GEMAKKELIJK SCHUURBAAR
- ◆ VRIJ DEBIET AIRLESS : 5L/MIN



### TOEPASSING

Afwerkplamuur en plamuur voor het verwerken van voegenbanden, binnenshuis, manueel of met Airless aan te brengen.

### ONDERGRONDEN

- Ondergronden :  
- AIRSPRAY J wordt toegepast op gipskartonplaten met of zonder afgeschuinde boorden.

### AFWERKING

- AIRSPRAY J kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren, verven en muurbekledingen.

### Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- Pastaplamuur op basis van calciumcarbonaat vulstoffen en harsen.
- Eigenschappen (NFT 36-005) : familie III - classe 2.
- Codificatie (EN 16-566) : G<sub>3</sub>S<sub>1</sub>V<sub>0</sub>W<sub>0</sub>A<sub>0</sub>C<sub>0</sub>R<sub>0</sub>.
- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : tot 5 mm.
- Verbruik : 350 g/ml; 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm.
- Open tijd : onbeperkt.
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is.
- Afwerking : gemiddeld 24 tot 48 uur (na volledige droging).
- Kleur : wit.
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16566) : > 0,5 Mpa.

### GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal :  
- alle merken Airless met zuiger vanaf een vrij debiet vanaf 5 l/min.  
- plamuurmes.
- Aanbevolen tips (nozzle) : 3.31 en 6.35.
- Reingen van het gereedschap : restanten plamuur kunnen na het drogen weggewreven worden, het gebruik van water is hierbij niet nodig.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zon.

### VERPAKKING

- Emmers van 7 kg en 25 kg.

### AANBEVELINGEN

#### en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +8°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 70%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden.
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.
- Het product niet aanbrengen op polystyreen, behangpapier noch buiten.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

### DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- EN 16-566 : schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 25.41 (NFP 72-203-1) : bouwwerkzaamheden in gipsplaten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.

### HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op [quickfds.com](http://quickfds.com) of [toupret.com](http://toupret.com)
  - Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
  - Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
  - De milieuverklaring is gedeponneerd op [www.declaration-environnementale.gouv.fr](http://www.declaration-environnementale.gouv.fr) en is beschikbaar op [www.inies.fr](http://www.inies.fr).
  - Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrennpunt.
  - De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen.
- De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden.
- De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatietoxiciteit, op een klassenschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).