

## AGUAPLAST®

Gebruiksklare pleister/plamuur voor vlakke en fijne afwerking.

### Toepassing

- Absorberende ondergronden binnen: gipsplaat, pleisterwerk, cement, beton, hout, enz.
- Bepresteren van nieuwe muren, geeft een zeer glad en fijn oppervlak om te overschilderen
- Bepresteren en renoveren van muren na verwijdering van behang
- Verwijderen van foutjes in het oppervlak: krassen, gaatjes, gaten van spijkers etc.
- Dichtstoppen van mogelijke oneffenheden in hout, vooraleer verf aan te brengen
- Decoratieve afwerking in de massa met rol of andere decoratieve hulpmiddelen

### Eigenschappen

- Gebruiksklaar
- Het verkrijgen van een zeer fijn en glad oppervlak, ideaal om alle soorten verf en behang op aan te brengen
- Hoge hardheid en cohesie
- Beperkt de absorptie van de ondergrond en het verbruik van de verf
- Gemakkelijk aan te brengen, glijdt perfect
- Gemakkelijk glad te schuren
- Schimmelwerend

### Product

**Kleuren:** Wit, kan met Vista Universele Mengkleur aangekleurd worden

**Vorm:** Gebruiksklare pasta

**Verdunning:** Water

**Verpakking:** Emmer 1 kg en 5 kg

**Opslag:** In de originele gesloten verpakking, beschermt tegen vorst, zon en vocht, 12 maanden

**Verbruik:** 1,75 kg poeder x m<sup>2</sup> x mm dikte

**Max. dikte per laag:** 2 mm

**Verwerkingstijd:** Onbeperkt



**Classificatie:** AFNOR NFT 36 005 Famille III  
Klasse 2: Binnencoating van verf in waterachtige toestand

**Bindmiddel:** Oplosbare polymeren in waterachtige toestand

**Dichtheid:** 1,75 g/cm<sup>3</sup>

**Korrel dikte:** 100 Micron (zeer fijn)

**Geur:** Lavendel

**Aanhechting:** Conform AFNOR 30 608

### Applicatie

RVS troffel/truweel, plamuurmes, spatel.  
Gereedschap direct reinigen met water.

### Temperatuur

Verwerking tussen 10 °C–30 °C bij <70% RV.

### Droging (+23 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

**Droogtijd:** 30 min. laag van 0,2 mm  
24 uur, laag van 1 mm  
48 uur, laag van 2 mm

**Overschilderbaar:** Na volledige droging  
Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

### Ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog, stof- en vetvrij zijn.

Poederende of erg zuigende ondergronden eerst verstevigen met Südwest Tiefengrund of bevochtigen.

### Bijzondere aanwijzing

Niet op permanent aan vocht onderhevige oppervlakken aanbrengen.

Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

## Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

## Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

## Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit	Pallet
70480-001	Emmer 1 kg	12 x 1	54 (12x1)
70480-002	Emmer 5 kg	4 x 5	36 (4x5)

---

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl) is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 2-9-2022.