



RUBBER SEAL REPARATIEKIT

COATING OP RUBBERBASIS VOOR WATERDICHT AFDICHTEN, BESCHERMEN EN REPAREREN



PRODUCTOMSCHRIJVING

Coating op rubberbasis voor waterdicht afdichten, beschermen en repareren. Superieure, universele kwaliteit geschikt voor vrijwel alle oppervlakken. Geschikt voor binnen en buiten; van waterdichting in badkamers tot dakgootreparatie, van het beschermen van tuinhout tot het waterdicht maken van aansluitingen.

TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor afdichten, beschermen en repareren van vrijwel alle materialen, zoals hout, beton, steen, metaal, zink, bitumen, EPDM (vooraf testen), PVC, etc. Zelfs goede hechting op PP/PE. Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen; zoals badkamers, daken, kelders, muren en tuinen. Voor het waterdicht maken van douchegoten, kinnaden, dakgoten, buisdoorvoeren, kozijn- en lichtkoepelaansluitingen, maaiveldetails, etc. Ook geschikt als anti-slip onderlaag, metaal- en houtbescherming (bijvoorbeeld tuinpalen) en coating.

EIGENSCHAPPEN

- Afdichten, beschermen en repareren
- 100% waterdicht
- Blijvend elastisch 750%
- Gemakkelijk verwerkbaar (met kwast)
- Hechting op vrijwel alle materialen
- Bescherming tegen corrosie en erosie
- Weer- en UV bestendig
- Zout- en chemicaliënbestendig
- Overschilderbaar (vooraf testen)
- Duurzame kwaliteit: minimale levensduur 20 jaar (getest conform EN 1297)

· Op waterbasis, oplosmiddelvrij, VOC-vrij en niet toxisch

KEUREN & NORMERINGEN

Certificaten	
	Polymeer gemodificeerde bitumineuze waterdichte dikke deklagen. (EN 15814)
	Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies - Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton. (EN 1504-2)
	CE: Europese Conformiteit

Normeringen

	(Leadership in Energy and Environmental Design): IEQ CREDIT 4.2: Low-emitting materials paints and coatings. Product type: waterproofing sealers.
	Ramen en deuren – Luchtdoorlatendheid: volledig luchtdicht.
	Ramen en deuren – Waterdichtheid: volledig waterdicht.
	Thermische eigenschappen van gebouwen – Luchtdoorlatendheid van bouwcomponenten en bouwelementen: volledig luchtdicht.
	Flexibele banen voor waterafdichtingen. Bitumen, kunststof en rubber banen voor waterafdicht. voor daken. Methode van kunstmatige veroudering door langdurige blootstelling aan de combinatie van Uv-straling, verhoogde temperatuur en water.
	Waterdichte lagen voor wanden en vloeren in natte ruimtes.

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen $\leq +5^{\circ}\text{C}$.

Voorbehandeling oppervlakken: Oppervlakken eerst droog, schoon en stof- en vetvrij maken. Eventueel opschuren.

Gereedschap: Kwast, roller of trekker.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



RUBBER SEAL REPARATIEKIT

COATING OP RUBBERBASIS VOOR WATERDICHT AFDICHTEN, BESCHERMEN EN REPAREREN

VERWERKING

Verbruik: Verbruik: 1.5-2.5 L/m².

Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik goed handmatig roeren tot een homogene kleur ontstaat. Oppervlakken eerst droog, schoon en stof- en vetvrij maken. Eventueel opschuren. Aanbrengen met behulp van een kwast, roller of trekker (min. 2 lagen), met een wachttijd van ca. 10 min tussen de lagen. Tip: gebruik Rubber Seal Textielband in combinatie met Rubber Seal voor het overbruggen van scheuren, kieren en naden en een gemakkelijkere laagdikteopbouw. Plaats Rubber Seal Textielband direct na het aanbrengen van de eerste laag, druk goed aan en bedek direct met de tweede laag. Rubber Seal is stofdroog na ca. 3 uur, belastbaar met (regen)water na 12 uur en na 48 uur volledig uitgehard, afhankelijk van opgebrachte hoeveelheid en omgevingsomstandigheden. Minimale laagdikte: 2 mm. Verbruik: 1,5-2,5 L/m²

Vlekken/resten: Vlekken/resten: Natte resten direct verwijderen met water, BISON Wipes of Hand Cleaner. Opgedroogde resten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

Tips: Minimale laagdikte: 2 mm.

Aandachtspunten: Niet verwerken bij temperaturen onder +5°C. Belastbaar met (regen)water na 12 uur. Indien een voegkit gebruikt wordt in combinatie met Rubber Seal® adviseren we het gebruik van een neutrale siliconen kit, bijvoorbeeld Siliconen kit bouw om verkleuring van de kit te voorkomen.

Rubber Seal schuurvezel - Rubber Seal Roerhoutje INCLUSIEF KORTINGSBON VOOR BISON SCRUB WIPES

OPSLAGCONDITIES

Goed gesloten verpakking opslaan op een droge, koele, vorstvrije plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C. Houdbaarheid: Minimaal 18 maanden in ongeopende verpakking. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Gemodificeerd bitumen
Chemicaliën-bestendigheid:	Zeer goed
Kleur:	Zwart
Droog-/Uithardingstijd ca.*:	48 uur
Elasticiteit:	Zeer goed
Maximale toepassingstemperatuur:	160 °C
Minimale temperatuurbestendigheid:	-20 °C
Vochtbestendigheid:	Zeer goed
Vastestofgehalte ca.:	60 %
UV-bestendigheid:	Zeer goed
Viscositeit:	Dunvloeibaar

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

VERPAKKINGSGROOTTES

Deze handige starter kit bevat alle benodigdheden voor een volledige Rubber Seal klus: - Rubber Seal Coating 750 ml - Rubber Seal Textielband 2,5 m x 10 cm - Rubber Seal Brush -

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.