

Capadecor Calcino Romantico

Minerale kalkplamuur voor hoogwaardige, gladde spateltechnieken binnen.



Materiaal

Toepassing

Minerale plamuur voor het decoreren van wanden en plafonds. Bevat kalk, marmervoeder en water. Calcino Romantico geeft een hoogwaardige, decoratieve afwerking in representatieve ruimten zoals kantoren, ontvangsthallen, conferentieruimten, hotels, banken, notaris- /advocatenkantoren als ook in de privé-sector.

Eigenschappen

- op minerale basis
- steenachtig uiterlijk
- bijzonder dampopen
- absorberend
- eenvoudig te verwerken
- per product op kleur te maken

Verpakking

15 kg emmer

Kleur

- **Calcino Romantico:** Natuurwit
- **Kleuren:** wordt op kleur geleverd (klaar voor gebruik)

Kleuren:

Kleurnaam	Nummer van de kleur
CAPAROL 3D-Systeem	
ANTIKWEISS	
AMBER	20; 25
APPRICO	30
BAROLO	80
CAMEO	15; 95; 100; 105; 110; 115; 120
CURRY	20
FERRO	35
GINSTER	15; 95; 100; 105; 110; 115; 120
GRANIT	10; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50
GRAU	30
GRENADIN	100; 140



Kleurnaam	Nummer van de kleur
JURA	30; 40
LACHS	105
Lago	55; 90
Lazur	165
MAGMA	95; 100; 105; 110; 115; 120;130
MAI	5; 15; 20
OASE	50
ONYX	25; 95; 100
PALAZZO	5; 20; 35; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 130; 150; 180; 210; 240
ROSE	85
SAPHIR	25; 30; 45
SIENNA	5; 10; 20; 35; 40; 55; 60; 70
VENATO	10; 20; 25; 40; 45; 50
CaparolColor	
Mais	18
Histolith	
Umbra dunkel	50
Calcino Decor Farbtöne¹	
Agave 65	+1; +2; +3; +4
Agave 100	+1; +2; +3; +4
Aprico 65	+1; +2; +3; +4
Bordeaux 40	+1; +2; +3; +4
Caramel 100	+1; +2; +3; +4
Korall 165	+1; +2; +3; +4
Lachs 75	+1; +2; +3; +4
Laser 20	+1; +2; +3; +4
Lazur 125	+1; +2; +3; +4
Oliv 5	+1; +2; +3; +4
Onyx 100	+1; +2; +3; +4
Pacific 5	+1; +2; +3; +4
Pacific 100	+1; +2; +3; +4
Palazzo 220	+1; +2; +3; +4
Palazzo 225	+1; +2; +3; +4
Palazzo 330	+1; +2; +3; +4
Patina 35	+1; +2; +3; +4
Patina 40	+1; +2; +3; +4
Patina 65	+1; +2; +3; +4
Rose 105	+1; +2; +3; +4
Siena 165	+1; +2; +3; +4
Tundra 5	+1; +2; +3; +4
RAL	
7023	Betongrau

¹ Let op, de kleuren van de Calcino Decor zijn niet hetzelfde als de Caparol 3D kleuren. De receptuur van de kleur is speciaal afgestemd op de Calcino Decor kleur.

Afhankelijk van de applicatie en gekozen structuur kunnen kleuren afwijken t.o.v. de kleurstenen uit de kleurenwaaier.

Belangrijk: Op één oppervlak altijd materiaal met dezelfde kleuraanmaak verwerken. Zijn verschillende kleurcharges aanwezig dan deze vooraf met elkaar mengen om kleurafwijking in het eindresultaat te voorkomen.

Glansgraad

Zijdemat tot zijdeglanzend
(afhankelijk van de mate van verdichting)

Opslag

Koel, maar vorstvrij opslaan. Niet beneden 5 °C bewaren.
Aangebroke verpakking moet luchtdicht en goed gesloten bewaard worden om klonteren en aandrogen te vermijden.

Aanvullende producten

- Capadecor DecoGrund
- CapaSil Primer

Attentie

Calcino Romantico wordt vanaf de fabriek op kleur geleverd.
Het materiaal op kleur heeft bij levering al de juiste verwerkingsdikte en mag niet opnieuw doorgeroerd worden. Bij het opnieuw doorroeren van het materiaal wordt deze merkbaar dunner en moet ca. 2 dagen onaangeroerd blijven staan om zijn goede verwerkingsdikte weer te krijgen.

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	-	-	-
(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				

Verwerking

Ondergrond

De ondergrond moet stabiel, draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen" voor de voorbehandeling van de ondergrond.

Minerale pleisterlagen PI, PII en PIII

Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen impregneren met CapaTex Fix THIX. Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gips- en spuitpleisters PIV

Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Gipsbouwplaten

Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten

Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix THIX. Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.
Let op: aansluitvoegen zodanig afdichten dat er geen scheurvorming kan optreden.

Beton

Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Goed hechtende verflagen

Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken behandelen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen

Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Vorbereiding van de ondergrond

	<p>Niet goed hechtend behang Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix THIX.</p> <p>Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.</p> <p>Hout en houtachtige oppervlakken Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capalac Aqua- of Capacryl Aqua-producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen.</p> <p>Kleine beschadigingen Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkoordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.</p> <p>Oude spateltechnieken op basis van kalk Eventueel aanwezige sinterhuid wegschuren. Kan na schuren onvoldoende hechting worden verkregen dan de gehele kalklaag verwijderen en opnieuw opbouwen. Is er wel voldoende hechting dan voorstrijken met CapaTex Fix THIX.</p> <p>Let op! Bij dunne (< 0,5 mm), hydraulisch drogende en gipshoudende pleisterlagen met een egaliteitsklasse Q2 en Q3 adviseren wij een waterverdunbaar, transparant voorstrijkmiddel toe te passen.</p> <p>Als alternatief voor de gipspleister (Q3) kan een pasteus, kant en klaar pleistermateriaal worden gebruikt.</p>
Materiaalbereiding	<p>Calcino Romantico is klaar voor gebruik en mag NIET worden doorgeroerd.</p>
Verwerkingsmethode	<p>Grondlaag Capadecor CapaSil Primer/DecoGrund Na de noodzakelijke voorbehandeling van de ondergrond moet altijd eerst een grond- of tussenlaag worden aangebracht met Capadecor DecoGrund of CapaSil Primer. Oneffenheden in de ondergrond vooraf egaliseren en voorstrijken met Capadecor DecoGrund of CapaSil Primer. Bij pleisterscheuren in de pleistermortel een wapeningsvlies inbedden.</p> <p>Bouwtechnische scheuren kunnen vanwege hun, soms extreme, werking niet duurzaam en onzichtbaar worden overbrugd. Na voldoende droging van de grondlaag kan de Calcino Romantico worden aangebracht. Het Calcino-systeem wordt uitgevoerd in twee fases waarbij per fase meerdere lagen worden aangebracht.</p> <p>Let op! Gereedschap steeds schoonmaken en voorzichtig behandelen zodat geen beschadigingen ontstaan. Randen van de emmers schoonhouden zodat er geen harde materiaalresten ontstaan. Bij werkonderbrekingen materiaal afdekken. Calcino Romantico mag NIET verdund worden.</p> <p>1. Eerste fase (decoratietechniek Authentico) Over het gehele oppervlak een pleisterlaag aanbrengen met Calcino Romantico in de gewenste kleur en op korreldikte afschrappen. Na een korte droogtijd de spaanslagen met een lichte druk wegspanen. Gebruik hiervoor de spaan met afmeting 240 x 100 mm. De laag moet vervolgens minimaal 12 uur drogen om onthechting te voorkomen. Bij koud en vochtige omstandigheden een langere droogtijd aanhouden.</p> <p>2. Tweede fase (decoratietechniek Authentico) Over het gehele oppervlak een pleisterlaag aanbrengen met Calcino Romantico in de gewenste kleur en op korreldikte afschrappen. Na een korte droogtijd de laag met de zijkant van de spaan onder een hoek van 90 ° in korte slagen bewerken. Gebruik hiervoor de spaan met afmeting 240 x 100 mm, bijv. de ArteTwin-, Venetianer- of een kunststofspaan. Als de laag mat-vochtig is kan deze met een spaan plaatselijk worden verdicht om zo de glans plaatselijk wat te verhogen.</p> <p>Impregneren Om de carbonatatie (verharden van de kalk door opname van CO₂) niet te verhinderen het oppervlak 3 tot 6 dagen drogen. Wordt er te vroeg geïmpregneerd dan kan verkleuring ontstaan. Omdat Calcino Romantico na aanbrengen een lichtruw oppervlak heeft is het verbruik van Stucco Decor Wachdispersion. Door hoger materiaalverbruik kan dit een andere kleur geven van de Calcino Romantico. Wij adviseren van beide materialen een proefvlak op het object te maken. De impregneerpasta is niet geschikt als afwerklaag op de Calcino Romantico.</p> <p>Authentico: ca. 600 g/m² per laag Travertino: ca. 1000 - 1500 g/m²</p> <p>Op ruwe en sterk zuigende ondergronden en de wijze van applicatie kunnen het verbruik sterk beïnvloeden. Exact verbruik vaststellen door een proef op het object.</p> <p>Wordt de decoratietechniek Travertino toegepast dan eerst het voorbeeldblad raadplegen.</p>

Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 10 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Gereedschap	<ul style="list-style-type: none"> ■ Venetiaanse, gladde spaan met ronde hoeken ■ Poleerspaan ■ ArteTwin spaan of gelijkwaardige kunststofspaan <p>Let op: Voor de diverse bewerkingen kan steeds dezelfde spaan worden gebruikt. Beschadigd gereedschap geeft krassen. Een nieuwe spaan met schuurpapier (korrel 400-600) gladschuren. Gereedschap welke gebruikt wordt voor Calcino Romantico niet gebruiken voor het aanbrengen van Calcino Decor.</p>
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water reinigen. Tijdens verwerking steeds voor schoon gereedschap zorgen.

Verwijzingen

Reinigen en onderhoud	Calcino Wachdispersion geeft geen bescherming tegen opspattend water (kalkvlekken) en verontreiniging door vet, zuur, teer, koffie, thee en andere verkleurende stoffen. Lichte verontreiniging kan met warm water, eventueel met toevoeging van een neutraal reinigingsmiddel, verwijderd worden. Maak altijd vooraf een reinigingsproef.
Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Bevat calciumhydroxide. Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	Dit product is niet kenmerkplichtig voor de VOS-waarde. Het product bevat < 1 g/l VOS.
Inhoudstoffen	Calciumhydroxide, calciumcarbonaat en water
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	DAW NEDERLAND B.V. Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl