

# Capalac PU-Härter

Versnelt de droging van alkydharslak.



## Materiaal

Toepassing	Geschikt als toevoeging voor oplosmiddelhoudende alkydharsverven op starre en harde ondergronden, 5 - 15 vol.% toevoegen.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ verkort de droogtijd tot 20 %</li> <li>■ verbetert de chemische en mechanische weerstand</li> </ul>
Materiaalbasis	Isocyaanaat
Verpakking	0,5 liter
Opslag	Verpakking goed gesloten, koel en droog bewaren.
Technische eigenschappen	Soortelijke massa: ca. 0,98 g/cm <sup>3</sup>
Attentie	Nooit meer dan 15 vol.% toevoegen. Afhankelijk van de toegevoegde hoeveelheid kan de dekkraft en viscositeit worden beïnvloed. Bij toepassing in zijdematte en zijdeglanzende lakken zal de glansgraad iets hoger worden. Uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik.

## Verwerking

Vorbereitung van de ondergrond	Voor verwerking met kwast of roller 5 - 10 vol.% toevoegen, afhankelijk van de gewenste hardheid en drogingsversnelling. Tot max. 15 vol.% toevoegen bij spuiten.
	Let op: Nooit meer dan 15 vol.% toevoegen! Bij TriMaXX FerroCoat tot maximaal 5 vol.% toevoegen.
Verwerkingstijd	Bij 20 °C is de maximale verwerkingstijd 8 uur. Attentie: Het einde van de verwerkingstijd is niet zichtbaar.
Droogtijd	Afhankelijk van de toegevoegde hoeveelheid wordt bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid de droogtijd procentueel gereduceerd. Toevoeging van 5 vol.% ca. 10 % Toevoeging van 10 vol.% ca. 15 % Toevoeging van 15 vol.% ca. 20 %



## Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

**Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik**

Bevat: Alifatische Polyisocyaanaat (IPDI), n-Butylacetaat, Xylol, Ethylbenzol.  
Bevat Isocyaanaat.  
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat.: A/j) is max. 500 g/l. Het te verwerken product mag niet meer VOS bevatten dan 500 g/l.

Door toevoeging aan alkydharslak valt het product in categorie A/j.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

**DAW NEDERLAND B.V.**

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00  
Fax: (+31) (0)33 247 50 12  
e-mail: [info@dawnederland.nl](mailto:info@dawnederland.nl)

Kijk ook op [www.dawnederland.nl](http://www.dawnederland.nl)