

ALGEMENE BESCHRIJVING

Verf tegen zoutuitbloedingen

Definitie

Classidur H-Salt is een oplosmiddelhoudende verf voor binnen –en buitenmuren die op iedere ondergrond kan worden aangebracht, die vooraf werd behandeld met

Classidur H-Fix-impregneermiddel, waarvan de belangrijkste eigenschap er in bestaat de behandelde oppervlakken waterdicht te maken om de nadelige effecten van de aanwezigheid van water in de muren te vermijden. *Classidur H-Salt* verwijdert het vocht niet uit de muren, maar vermijdt op de behandelde plekken dat het tot aan de oppervlakte kan doordringen (zie werkwijze).

Bindmiddel

Bindmiddel op basis van polymerisaathars met toevoeging van Portlandcement.

Eigenschappen

- Uitstekende hechting, zelfs op vochtige ondergronden.
- Waterdicht.
- Verhindert de gevolgen van vocht in de muren (zoutuitbloedingen).
- Vergeelt niet.
- Onverzeepbaar.
- De verffilm heeft een uitstekende weerstand tegen nieuwe schimmelaan-groei.
- Zeer goede mechanische weerstaand.

Toepassing

Overall, in combinatie met *Classidur H-Fix*, waar sprake is van capillaire opstijgingen (niet aanbevolen bij aanwezigheid van water onder druk). Principe van verticale waterdichting:

- kelders
- funderingen
- grondmuren
- zuiveringsstations, enz.

LEVERINGSEIGENSCHAPPEN

Viscositeit:	dik
Kleur:	wit
Geur:	zwak

Houdbaarheid (20°C):

Minstens 12 maanden in onaangebroken verpakking.

Verpakking: 5 l

VOS: 2004/42/CE A/i 500 g/l (2010) <500 g/l

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Glansgraad:	mat
Soortelijk gewicht:	1,4 (gemiddelde waarde)
Vaste stofgehalte:	66% (gemiddelde waarde)

Droogtijd

stofdroog na 3-5 uur, overschilderbaar na 12 uur

AANBRENGING

Toestand van de ondergrond

De ondergrond moet schoon zijn (vrij van vet, verfstrengen en zoutuitbloedingen) en tot verzadiging geïmpregneerd met *Classidur H-Fix*.

Aanbrengingsmiddelen

Kwast, roller

Verdunning

Klaar voor gebruik. Indien nodig met reukloze *Classidur Dilutif*.

Reiniging van het gereedschap

White-spirit / Terpentine onmiddellijk na gebruik.

Aankleuren

Met alkalibestendige universele mengkleuren (max. 2%)

Minimale verwerkingstemperatuur

+ 8° C

Verbruik

2 m²/l (voor 2 lagen). De doeltreffendheid van *Classidur H-Fix* is evenredig met de laagdikte.

Werkwijze

1x *Classidur H-Fix* (raadpleeg de technische documentatieblad), 2x *Classidur H-Salt*

- Nooit andere grondlagen aanbrengen dan *Classidur H-Fix*,
- *Classidur H-Salt* kan worden over-childerd met onverzeepbare en waterdamp-doorlatende producten. Gebruik bij voorkeur een matte afwerkingslaag (*Classidur Aquasil Mat*).

Opmerkingen

- Verfspatten in de ogen of op de huid onmiddellijk verwijderen met water. Zorg voor voldoende verluchting,
- De veiligheidsmaatregelen op het veiligheidsfiche dienen strikt gerespecteerd te worden.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.claessens.com

Dit technische documentatieblad bevat informatie over onze producten en is naar onze beste kennis opgesteld. Het komt overeen met de meest recente technische bevindingen en met de ervaring van de fabrikant. Niettemin dient de koper/gebruiker, rekening houdend met de vele mogelijke ondergronden en de voorwaarden die gebonden zijn aan de producten, naar eigen verantwoordelijkheid en conform de bouwkundige en professionele voorschriften, zelf te bepalen of de aangeboden materialen geschikt zijn voor het geplande gebruik. Bijgevolg kunnen er geen garanties worden verbonden aan de standaardwerkwijze en de hierboven vermelde gegevens. Dit technische documentatieblad heeft een louter informatieve functie en verbindt geen specifieke rechten, fundamentele verplichtingen of andere bijkomstigheden aan de verkoopsovereenkomst. Ieder nieuw documentatieblad vervangt het huidige document. De meest recente versie van deze technische informatie bevindt zich op www.claessens.com



VERNIS CLAESSENS SA
Avenue du Silo 6
CH-1020 Renens
Tel. +41 21 637 17 17
www.claessens.com