

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Sikafloor®-02 Primer

### GEBRUIKSKLARE SPECIALE PRIMER OP ACRYLBASIS VOOR CEMENTGEBONDEN EGALISATIEMORTELS

#### PRODUCTOMSCHRIJVING

Sikafloor®-02 Primer is een 1-component speciale primer op acrylbasis met zeer lage emissie voor gezonde, gladde, dichte en niet-zuigende ondergronden.

#### TOEPASSING

Sikafloor®-02 Primer is geschikt als primer om de hechting te verbeteren op gladde, dichte, niet-zuigende ondergronden. Alleen voor binnentoepassingen.

#### EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- 1-Component
- Zorgt voor optimale hechting op dichte ondergronden
- Geschikt voor vloeren met vloerverwarming
- Korte wachttijd
- Zeer lage emissie
- Eenvoudig met een roller aan te brengen
- Gebruiksklaar

#### MILIEU

- EPD volgens ISO 14025 en EN 15804
- Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
- IBU Environmental Product Declaration (EPD)
- VOS-emissie classificatie GEV-Emicode EC-1<sup>plus</sup>, licentie nummer 6159/24.02.97

#### PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Speciale acrylaatoplossing met additieven
Verpakking	Plastic emmer à 12 kg
Uiterlijk / kleur	Blauw
Houdbaarheid	12 maanden vanaf de productiedatum (in gesloten verpakking)
Opslagcondities	Het product dient in koele, droge en vorstvrije condities te worden opgeslagen. Geopende verpakkingen moeten onmiddellijk worden afgesloten en zo spoedig mogelijk worden verwerkt. Niet bewaren bij een temperatuur beneden +5 °C.
Soortelijk gewicht	1,3 kg/l

# VERWERKINGSINFORMATIE

<b>Ondergronden</b>	Niet-zuigende ondergronden: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Beton</li><li>▪ Keramische tegels</li><li>▪ Natuursteen</li><li>▪ Terrazzo (epoxy of cement)</li><li>▪ Magnesietgebonden dekvloeren</li><li>▪ Metalen</li><li>▪ Glad en dicht gietasfalt IC10 en IC15 volgens EN13813</li><li>▪ Epoxy en watergedragen polyurethaan ondergronden</li><li>▪ Volledig gehechte, gestipte elastische vloerbedekkingen (behalve polyolefine bedekkingen)</li></ul>						
<b>Verbruik</b>	~ 125 g/m <sup>2</sup>						
<b>Omgevingstemperatuur</b>	Minimaal +5°C, maximaal +30°C						
<b>Ondergrondtemperatuur</b>	Minimaal +5°C, maximaal +30°C						
<b>Wachttijd tot overlagen</b>	Wachttijd tot het aanbrengen van zelfnivellerende mortels: <table border="1"><thead><tr><th>Ondergrond</th><th>Wachttijd</th></tr></thead><tbody><tr><td>Niet-zuigende ondergronden welke zijn genoemd in dit pds, behalve magnesiet gebonden ondergronden</td><td>~ 1,5 uur</td></tr><tr><td>Op magnesiet gebonden ondergronden</td><td>~ 4 uur</td></tr></tbody></table> <p>Alle waarden zijn bij benadering en zijn afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. Raadpleeg tevens de relevante productinformatiebladen van de bijbehorende egalisatiemortels.</p>	Ondergrond	Wachttijd	Niet-zuigende ondergronden welke zijn genoemd in dit pds, behalve magnesiet gebonden ondergronden	~ 1,5 uur	Op magnesiet gebonden ondergronden	~ 4 uur
Ondergrond	Wachttijd						
Niet-zuigende ondergronden welke zijn genoemd in dit pds, behalve magnesiet gebonden ondergronden	~ 1,5 uur						
Op magnesiet gebonden ondergronden	~ 4 uur						

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

### ONDERGROND KWALITEIT / VOORBEHANDELING

- Voldoende sterk, draagkrachtig, vormvast en permanent droog.
- Vrij van resten die de hechting verminderen, bijv. stof, vuil, olie, vet en losse delen.
- Verwijder alle materialen die de hechting kunnen verminderen op een passende manier, zoals reinigen of ontvetten.
- In water oplosbare lijmlagen, bijv. sulfietlooglijm, moeten mechanisch worden verwijderd.
- Oude waterbestendige lijmlagen moeten zo goed mogelijk mechanisch verwijderd worden.
- Oude vloeren dienen voldoende hechting op de ondergrond te hebben. Vloeren met een zwakke hechting dienen te worden verwijderd.
- Oude vloeren van bijvoorbeeld keramische tegels, natuursteen, terrazzo, epoxy en polyurethaan coatings op waterbasis moeten zorgvuldig gereinigd en geschuurd worden.
- Op asbesthoudende vinyl platen is alleen een standaard reiniging aanbevolen.

### MENGEN

Sikafloor®-02 Primer roeren voor gebruik.

## VERWERKING

- Sikafloor®-02 Primer onverdund aanbrengen. Breng de primer gelijkmatig aan op de droge ondergrond met geschikt gereedschap, bijvoorbeeld een kortharige roller of kwast. Vermijd plasvorming.
- Raadpleeg het productinformatieblad voor de geschikte egalisatiemortel.

### REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Reinig alle gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

## BEPERKINGEN

- Gebruik bij toepassing op zachte oude vloeren, zoals vinyl, linoleum of rubberen ondergronden, altijd een egalisatiemortel op basis van gips toepassen. Volg de adviezen in het productinformatieblad van de gipsgebonden egalisatiemortel.
- Magnesiet dekvloeren, anders dan op minerale basis, bijvoorbeeld met zaagsel of houtvezels gevuld, dienen te worden geprimed met een epoxyprimer en vol en zat te worden ingestrooid alvorens te egaliseren. Raadpleeg het productinformatieblad van de geschikte primer.

## WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

## LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

## WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### SIKA NEDERLAND B.V.

Afdeling Utrecht  
Zonnebaan 56  
3542 EG Utrecht  
Postbus 40390  
3504 AD Utrecht  
Tel: 31 (0) 30-241 01 20

Productinformatieblad  
Sikafloor®-02 Primer  
November 2019, Version 04.01  
020815120010000043

Sikafloor-02Primer-nl-NL-(11-2019)-4-1.pdf

