

UITVLAKPLEISTER MANUEEL EN AIRLESS



- ◆ GOED EGALISEREND VERMOGEN
- ◆ MAKKELIJK SCHUURBAAR
- ◆ UITSTEKENDE VERWERKING

* **Luchtzuiverende oplossing SANE[®]** : de plamuur die de binnenlucht zuivert.
Voor meer informatie : www.toupret.com

TOEPASSING

Uitvlakpleister, pasta, binnen, voor airless en manuele toepassing.

ONDERGRONDEN

- Nieuw of te renoveren, geschilderd of onbehandeld :
- Gips, gipskartonplaten, geschilderde oppervlakken, cellenbeton, cement, glasvliesbehang, spack, betonblokken.

AFWERKING

- Met alle soorten plamuren, verven en muurbekledingen.

Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- Pastaplamuur op basis van calciumcarbonaat vulstoffen en harsen.
- Eigenschappen (NFT 36-005) : famille III - classe 2.
- Codificatie (EN 16-566) : G₃S₁V₀W₀A₀C₀R₀.
- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : tot 5 mm.
- Verbruik : 1,6 kg/m²/mm.
- Open tijd : onbeperkt.
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is.
- Afwerking : gemiddeld 24 tot 48 uur (na volledige droging).
- Kleur : wit.
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

GEbruIKSVoorwaarden EN BEwARING

- Aanbrengmateriaal :
- alle merken Airless met zuiger vanaf een vrij debiet vanaf 5 l/min.
- Voor een optimaal gebruik, worden de volgende tips (nozzle) aanbevolen : 5.31, 5.35, 6.31 of 6.35.
- Reinigen van de gereedschappen : met water.
- Bewaring van de plamuur :
minstens 12 maanden na aankoop (volgens factuurdatum) in zijn originele gesloten verpakking, beschermd tegen zon en vorst.

VERPAKKING

- Emmer van 20 kg.

AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +8°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 70%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden.
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.
- Het product niet aanbrengen op polystyreen, behangpapier noch buiten.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- EN 16-566 : schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : aanbrengen van muurbekledingen en behangpapier.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op quickfds.com of toupret.com
 - Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
 - Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
 - De milieuverklaring is gedeponneerd op www.declaration-environnementale.gouv.fr en is beschikbaar op www.inies.fr.
 - Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrengpunt.
 - De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen.
- De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden.
De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatietoxiciteit, op een klasseschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).