



Kleurloze, watergedragen één component project meubellak.

Toepassing

- Meubels en tafelbladen

Eigenschappen:

- Bestand tegen huidvetten
- Eén-component
- Snelle droging
- Goede vloeïing
- Niet vergelend
- Slijtvast
- Watergedragen
- Goed bestand tegen water, alcohol en huishoudelijke reinigingsmiddelen
- Niet bestand tegen weekmakers uit bepaalde rubbersoorten

Product:

Bindmiddelbasis: Acryl / polyurethaan

<i>Kleuren:</i>	Kleurloos
<i>Verpakking:</i>	1 ltr en 5 ltr
<i>Verbruik:</i>	Ca. 10 m ² /ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode
<i>Glansgraad:</i>	Zijdeglans
<i>Dichtheid:</i>	ca. 1,05 g/cm ³
<i>Verdunning:</i>	Schoon water
<i>Opslag:</i>	Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd
<i>Viscositeit:</i>	Din/ISO 2431 20-25 sec DIN 4 mm
<i>Vaste Stoffen:</i>	DIN 53216 ca. 35,7%



Applicatie

Met kwast, rol en spuitapparaat.
Kortharige nylon of lakviltrol gebruiken.

Hogedruk

Tip:	1,5 mm
Druk:	3-4 bar
Druk:	0,55 bar (HVLP of XLVP)
Airless	
Nozzel:	0,009 inch
Druk:	Ca. 80 bar
Luchtondersteuning:	Ca. 2 bar

Verdunnen met leidingwater.

Reinigen van het gereedschap: direct met water.
Aangedroogd materiaal met Südwest verdunning V33 of Vista Paintsoftener.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10°C omgeving- en objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid 80%.

Droging

(+20°C / 65 % R.V.)

Stofdroog:	Na ca. 20 min.
Schuurbaar:	Na ca. 90 min.
2 ^{de} laag:	Na ca. 90 min.
Doorgehard:	Na ca. 8 uur

Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

Ondergrond

De ondergrond moet dragend, droog, stofvrij en vrij van olie-, vet-, was- of siliconenverontreinigingen zijn. Bij onbehandelde ondergronden is een verdunde grondlaag en twee onverdunde lagen, normaal gesproken voldoende. Bij toepassing op donkere ondergronden, kan bij hogere laagdikte en/of overlappingsen een witte waas ontstaan. Goed nat-in-nat blijven werken, zodat geen aangedroogde overlappingsen ontstaan.

Kale houten ondergrond

Maximaal vochtgehalte 9%.

Houten oppervlak moet goed geschuurd worden korrel P150.

Naschuren met korrel P180.

Als grondlaag op kaal hout Vista Project Meubellak

10% verdunnen met schoon water.

Vervolgens twee onverdunde lagen Vista Project Meubellak aanbrengen.

Eventueel licht tussenschuren met korrel P320.

Houtsoorten met inhoudstoffen

Maximaal vochtgehalte 9%.

Bijv. merbau (doorbloeden) en eiken (looizuur) eerst isoleren met Vista Boscalit Aqua Isoleergrond kleurloos.

Laten drogen, deze laag niet schuren.

2 lagen Vista Project Meubellak aanbrengen.

Eventueel licht tussenschuren met korrel P320.

Muurverf

Muurverf moet goed hechten aan de ondergrond.

Bij het overschilderen van muurverven dient de muurverf volledig gedroogd en doorgehard te zijn alvorens een laag Vista Project Meubellak aan te brengen.

Bij hoog gevulde muurverven kan een tweede laag noodzakelijk blijken.

Sommige muurverven als bijv. kalkverf, veegvast, zetmeelhoudende verven, kunnen niet worden overgeschilderd.

Bijzondere aanwijzing

Vista Project Meubellak kan de hout- en beitskleur veranderen. Altijd eerst en proef zetten.

Belangrijk: Voor gebruik steeds goed roeren!

Alleen roestvrijstalen spuitapparatuur gebruiken.

Mag binnen toegepast worden.

Bij afwijkingen in temperatuur, RV en bij luchtstromingen kunnen glansgraadverschillen optreden.

Schurende en repeterende mechanische belasting leidt tot slijtage.

Indien een andere lak gebruikt gaat worden moeten alle gereedschappen zeer grondig gereinigd worden.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 27-11-2020.