

AGUAPLAST®

Lichtgewicht vulmiddel in pastavorm.

Toepassing

- Enkel voor binnen situaties
- Voor het aanbrengen van lagen tot 5 mm met minimale krimp
- Fijne, gladde en weinig absorberende afwerking waardoor geen primer vereist is voor het schilderen
- Kan aangebracht worden op beton, betonmortel, cellenbeton, betonblokken, baksteen, pleisterwerk, gipsplaten, vezelplaten en cementplaten
- Kan, na schuren, rechtstreeks aangebracht worden op gladde en niet absorberende ondergronden zoals, (geschilderd)glasvezelbehang, oude verflagen, oude decoratieve acrylpleisters enz.
- Te gebruiken als joint filler en joint finisher, alsook voor het uitvlakken van de gipsplaten

Eigenschappen

- Uiterst goede verwerking
- Kant en klare pasta
- Zeer goed schuurbaar
- Geschikt voor gebruik met wormpompen en Airless spuitapparatuur
- Buitengewone hechting, zelfs op geveerde ondergronden
- Geschikt voor elk type bekleding: verf, behang, decoratief vezelgaas, glasvezelbehang (en de geassocieerde lijmen), hoog decoratieve producten, etc.
- Hiermee kan de gipsplaat met elk kwaliteitsniveau van het oppervlak (Q1-Q2-Q3-Q4)* worden afgewerkt

Product

Kleuren: Licht grijs, kan met Vista Universele Mengkleuren aangekleurd worden

Vorm: Kant en klare pasta

Verdunning: Water

Verpakking: Emmer 4 kg en 10 kg

Opslag: In de originele gesloten verpakking, beschut tegen vorst, zon en vocht, 12 maanden

Verbruik: 1,1 kg x m² x mm dikte



Max. dikte per laag: 5 mm

Verwerkingstijd: Zonder beperking

Classificatie: EN 13963: 3A Luchtdrogende kant en klare voegenvuller en eindlaag voor het voegen van gipsplaten
EN 16566: G3S2V2W2AOCORA

Bindmiddel: Acrylcopolymeren en lichte vulstof

Dichtheid: 1,10 g/cm³

Korrel dikte: 200 Micron (fijn)

pH: Neutraal

Aanhechting op Papierband: > 1000 gr

Brandklasse: A2, s1 d0

Applicatie

Kant en klare pasta met een onbeperkte verwerkingstijd.

RVS troffel/truweel, plamuurmes, spatel, Wormpomp of Airless Spuitapparatuur gebruiken.

Gereedschap direct reinigen met water.

Temperatuur

Verwerking tussen 10°C-30°C bij <70% RV.

Droging (+23°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Droogtijd: 12 uur per mm

Overschilderbaar: Na volledige droging

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog, stof- en vetvrij zijn.

Poederende of erg zuigende ondergronden eerst verstevigen met Südwest Tiefengrund

Slecht hechtende delen eerst verwijderen.

Vlekken vooraf verwijderen.

Bijzondere aanwijzing

Niet op vochtige, natte of permanent aan vocht onderhevige oppervlakken aanbrengen.

Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit doos	Pallet
70081-002	Emmer 4 ltr	4 x 4	36 (4x4)
70081-001	Emmer 10 ltr	1	44 x 10 ltr

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
7-5-2021.