

AGUAPLAST®

Extra fijne plamuur voor hout.

Toepassing

- Binnen en buiten
- Hout, spaanplaat, kurk, pleisterwerk, beton, oude verflagen, enz.
- Plamuren en egaliseren van mogelijke oneffenheden in hout, verstekken naden e.d.

Eigenschappen

- Groot vulvermogen tot 5 mm met minimale krimp
- Zeer fijne afwerking
- Droogt snel in dunnen lagen
- Flexibel
- Bescherming tegen corrosie
- Uitstekende hechting
- Makkelijke verwerking en toepassing
- Goed en makkelijk schuurbaar
- Intens witte kleur
- Minder zuiging dan bij andere plamuren
- Oplosmiddelvrij

Product

<i>Kleuren:</i>	Wit
<i>Vorm:</i>	Gebruiksklare pasta
<i>Verdunning:</i>	Water
<i>Verpakking:</i>	Tube 350 gram Emmer 1,25 kg
<i>Opslag:</i>	In de originele gesloten verpakking, beschermt tegen vorst, zon en vocht. 12 maanden
<i>Laagdikte:</i>	5 mm per laag
<i>Verwerkingstijd:</i>	Zonder beperking
<i>Bindmiddel:</i>	Acrylcopolymeren
<i>Dichtheid:</i>	1,50 g/cm ³



pH: 8

Korrel dikte: < 100 Micron (zeer fijn)

Applicatie

In diepere gaten twee of meer lagen aanbrengen. Buiten altijd overschilderen. Plamuurmes gebruiken en direct reinigen met water.

Temperatuur

Verwerking tussen 10°C-30°C bij <70% RV.

Droging (+23°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Droogtijd: 1 - 2 uur

Overschilderbaar: Na volledige droging

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog, stof- en vetvrij zijn.

Bijzondere aanwijzing

Niet op permanent vochtige oppervlakken aanbrengen. Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit doos	Pallet
70084-001	Tube 350 gr	12x350 gr	100 (12x350 gr)
70084-002	Emmer 1,25 kg	12x1,25 kg	54 (12x1,25 kg)

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 31-12-2019.