



BS3108

Garantietex Isoleer

ALGEMEEN

Omschrijving	Watergedragen, isolerende muurverf voor binnen op basis van kunstharisdispersie.
Toepassingsgebied	<p>Speciaal geschikt voor het overschilderen van ondergronden verontreinigd met rookaanslag, roetaanslag, waterkringen en dergelijke.</p> <p>Toepasbaar op praktisch alle steenachtige ondergronden, zoals beton, schuurwerk, metselwerk, pleisterwerk en gipskartonplaten.</p> <p>Voor het overschilderen van oude wasbare intacte muurverflagen, die verontreinigd zijn met rookaanslag, roetaanslag, waterkringen en dergelijke.</p>
Kenmerkende eigenschappen	<p>Isoleert rookaanslag, roetaanslag, waterkringen en dergelijke.</p> <p>Zeer goede dekking.</p> <p>Schrobvast volgens EN 13300, klasse 1.</p> <p>Zeer lichte verwerking.</p> <p>Waterdampdoorlatend.</p> <p>Geurarm.</p> <p>Onverzeepbaar.</p> <p>Voldoet aan BREEAM HEA9.</p>

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode	Kwast en verfröller
	Verduuning : geen, is klaar voor gebruik
Reiniging gereedschap	Leidingwater.
Rendement	6-8 m ² /liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.
Droging	Bepaald bij 23°C en 50% RV
	Kleefvrij na : ca. 1 uur
	Droog na : ca. 4 uur
	Overschilderbaar na : ca. 16 uur



BS3108

Garantietex Isoleer

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatieconditie	Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 10°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.
Veiligheidsgegevens	Zie productveiligheidsblad van Garantietex Isoleer.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	Ca. 1,5 g/cm ³
Vaste stof	Ca. 45 vol.%
Glansgraad	Mat.
Structuur	Glad.
Hechting	Goed, mits de ondergrond draagkrachtig en schoon is; zuigende ondergronden dienen voorgestreekt te worden. Ook na jaren is Garantietex Isoleer zonder hechtingsproblemen overschilderbaar.
Weersbestandheid	Wordt uitsluitend binnen toegepast.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Wit en lichte kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.
Verpakking	In plastic emmers van 5 en 10 liter.
Opslag	Koel en vorstvrij.

SYSTEEMADVIES

ALGEMEEN	Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn. Van beton dient de eventueel aanwezige cementhuid verwijderd te worden. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden. Eventuele reparaties uitvoeren met een geschikt vulmiddel.
----------	--

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond	Beton, metselwerk en pleisterwerk Rookaanslag, roetaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen. Watervlekken droog afborstelen. Zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond. Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Isoleer.
---	--



BS3108

Garantietex Isoleer

SYSTEEMADVIES

Geschilderde ondergrond

Geschilderde minerale ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte muurverflagen grondig reinigen.
Rookaanslag, roetaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen.
Watervlekken droog afborstelen.
Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.
Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Isoleer.

AANVULLENDE GEGEVENS

EMG

10104DN3916NL

Datum

augustus 2018