

DRYWOOD LAKVERF INDUS



KENMERKEN

Watergedragen verfsysteem

Duurzaam onderhoudssysteem voor damwandprofielen

Zowel grond- al afwerklaag

Uitstekende verwerkbaarheid, dekking en vloeïing d.m.v. spuiten

Bijzonder goede buitenduurzaamheid

Duurzame elasticiteit

Duurzaam glans- en kleurbehoud

Sneldrogend

Vanuit basisverven in vrijwel elke kleur leverbaar

Speciale combinatie van diverse watergedragen bindmiddelen

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

 **TEKNOS**
DRYWOOD

PRODUCT SPECIFICATIES

PRODUCTOMSCHRIJVING

DRYWOOD Lakverf Indus is een watergedragen zijdeglanzende sneldrogende grondverf voor damwandprofielen. Het product is geschikt voor nieuwbouw- en onderhoudsschilderwerk.

EIGENSCHAPPEN

DRYWOOD Lakverf Indus heeft een zeer goede dekking, hoog laagdiktebereik, verbeterde vloei en open tijd, is sneldrogend, heeft een zeer goede hechting op damwandprofielen, is goed vullend en kenmerkt zich door extreem hoge duurzaamheid, duurzame elasticiteit en uitstekend kleur- en glansbehoud.

DRYWOOD Lakverf Indus is gebaseerd op een unieke combinatie van diverse watergedragen bindmiddelen (hybride) en is te gebruiken als zeer duurzame zijdeglanzende voor- en aflak. Eventueel kan het product ook als grondlaag worden toegepast.

VERWERKING

DRYWOOD Lakverf Indus is aan te brengen middels spuiten, kwasten of rollen op een schone, droge, geschuurde en vetvrije ondergrond. Metalen dienen corrosiewerend voorbehandeld te zijn. Plamuren met Drywood 2K epoxy (buiten) of Drywood Acrylplamuur (binnen). Licht opschuren alvorens een nieuwe laag aan te brengen. Verwerken boven 8 °C en bij max. 70% RV. Niet in de volle zon aanbrengen. Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie. Spuiten in richting banen damwandprofiel, niet in vlakken. Aanbevolen natte laagdikte: 225-250 µm (80-100 µm droge laagdikte).

BEL ONS

Een telefoontje naar Teknos Drywood is een snelle en gemakkelijke manier om professionele advies te krijgen als u overweegt om DRYWOOD Lakverf Indus of een ander coatingsproduct van Teknos Drywood te gebruiken. Onze technische team staat altijd klaar om u te ondersteunen bij het ontwerpen van uw optimale coatingoplossing en -toepassingsstelsel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stofdroog*	ca. 30 minuten
Kleefvrij*	ca. 1,5 uur
Overschilderbaar*	ca. 4 uur
Vaste stofgehalte**	ca. 35% vol
Soortgelijk gewicht**	1.05 - 1.20 kg/liter
Rendement***	10 m ² /liter
VOS-gehalte	max. 100 g/liter
Verpakking**	2,5, 10 en 20 liter
Glansgraad	ZG en LG

* Droogtijden bij 20 °C en 65% R.V. bij 35 µm droge laagdikte

** Afhankelijk van de kleur

*** Bij 50 µm droge laagdikte

