



Duracoat



OMSCHRIJVING	Hoogglanzende, lucht drogende aflak voor buiten, uitstekend verwerkbaar bij lage temperaturen
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Snelle droging • Goede doordroging • Verwerkbaar vanaf 5°C • Hoge dekkraft • Uitstekende vloei • Geschikt voor alle seizoenen
TOEPASSINGEN	Uitstekend geschikt voor het aflakken van geveltimmerwerk, kozijnen, deuren, multiplex, boeiboorden, luifels, staal etc. indien deze op de juiste wijze zijn voorbehandeld

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Gemodificeerde polyurethaan-alkydhars
Dichtheid	Ca. 1,2 kg/dm ³
Gewicht vaste stof	70 - 75%
Theoretisch rendement	14 - 16 m ² /ltr bij 70 µm natte laagdikte
Glansgraad	Hoogglans
Houdbaarheid	• Koel, droog en vorstvrij ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Kwast, roller, • Kwast en roller alleen eerste laag max. 5% verdunnen
Droging bij 20°C / 75 µm nat	<ul style="list-style-type: none"> • Stofdroog : na ca. 1 uur • Kleefvrij : na ca. 2,5 uur • Overschilderbaar : na 16 uur* * bij hogere laagdikten kan de droogtijd afwijken
Droging bij 0-5°C / 75 µm nat R.V. max 85 %	<ul style="list-style-type: none"> • Stofdroog : na ca. 4,5 uur • Kleefvrij : na ca. 7 uur • Overschilderbaar : na 24 uur* * bij hogere laagdikten kan de droogtijd afwijken
Verwerkingscondities	Temperatuur tijdens verwerking en droging minimaal 5°C en R.V. maximaal 85%. Ondergrondtemperatuur min. 3°C boven het dauwpunt Bij hogere temperaturen dient men rekening te houden met de aandroging.
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentijn. Goed roeren voor gebruik.

LEVERING	
Verpakking	1 ltr en 2,5 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Basis	Wit/basis 1, 3 en 7
CMS systeem	Alleen aan te kleuren met het Global 24 canister CMS systeem (Alkyd pasta)

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> - Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn - Ontvetten met Globaclean - Niet intacte verflagen verwijderen - Gladde ondergronden opschuren - Waar nodig (schraal) plamuren
Systemen	<ul style="list-style-type: none"> • Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II <ul style="list-style-type: none"> - Reinigen en schuren - Voor- en/of aflakken met Duracoat - Tussen de lagen goed matteren • Bestaande intacte verflagen (alkydhars) <ul style="list-style-type: none"> - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Voor- en aflakken met Duracoat of - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Overgronden met Duraprimer - Voor- en aflakken met Duracoat - Tussen de lagen goed matteren • Kaal gemaakt hout <ul style="list-style-type: none"> - Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren. - Bij- en overgronden met Duraprimer - Voor- en aflakken met Duracoat - Tussen de lagen goed matteren

