

# Façade Pearl Primer

Extra dekkende, waterafstotende, gepigmenteerde voorstrijk voor buiten. De basis voor een optimaal waterafparelend gevelsysteem.



- ✓ Goed waterafstotend
- ✓ Waterdamp doorlatend
- ✓ Beperkt het indringen van afwerksystemen in de ondergrond
- ✓ Verhoogt opentijd afwerklaag
- ✓ Extra gepigmenteerd voor goede dekking eerste laag
- ✓ Niet verzeepbaar
- ✓ Oplosmiddelvrij

## Toepassing:

Toepasbaar op minerale ondergronden zoals metselwerk, kalkzandsteen, cementgebonden pleisters, beton en buitengevel-isolatiesystemen.

## Productinformatie

<b>Bindmiddel</b>	Acrylaatdispersie en siliconen dispersie
<b>Dichtheid</b>	1,35 kg per ltr
<b>Gewicht vaste stof in %</b>	55%
<b>Theoretisch rendement</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> per ltr, afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.
<b>Aanbevolen droge laagdikte</b>	40 - 50 µm (100-125 µm natte laagdikte)
<b>Glansgraad</b>	Zeer mat
<b>Houdbaarheid</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking</li><li>• Koel, droog en vorstvrij bewaren</li></ul>

## Verwerkingsgegevens

<b>Verwerking</b>	Kwast, roller en verfspuit
<b>Verwerking spuitapparatuur</b>	<p><u>Airless</u></p> <p>Spuittip: Graco FF LP of Wagner HEA Opening: 0,016 - 0,019 inch Druk: 90 -110 bar Verdunning: geen</p> <p>Afhankelijk van het type spuitsysteem kunnen de instellingen afwijken en indien nodig bijstellen. Beoordeel vooraf het spuitbeeld.</p>
<b>Droging bij 20°C</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na ca. 1 uur stofdroog</li><li>• Na ca. 4-8 uur overschilderbaar</li></ul>
<b>Verwerkingscondities</b>	Optimaal tussen 10°C en 30°C met een R.V. < 75%

<b>Verdunnen</b>	Water
<b>Reiniging gereedschap</b>	Direct schoonmaken met lauw water.

## Levering

<b>Verpakking</b>	5 ltr en 10 ltr
<b>Kleur</b>	Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System. Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.
<b>Basis</b>	Wit/basis 1

## Systemen

<b>Voorbehandeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verontreinigingen, verpoedering, aanwezige losse cementslikschil van beton en onregelmatigheden verwijderen. Waar nodig de ondergrond herstellen of egaliseren met een geschikt reparatiemiddel.</li> <li>• Ondergrond moet schoon, vast, stofvrij, geheel afgebonden en (wind) droog (maximaal vochtigheidspercentage 4%) zijn.</li> </ul>
<b>Onbehandelde of gerepareerde ondergronden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparaties en/of sterk zuigende en onbehandelde ondergronden eerst fixeren met <b>Façade Pearl Fix</b>.</li> <li>• Poederende ondergronden voor de voorbehandeling fixeren met <b>Aquafix</b>.</li> </ul>
<b>Licht tot matig zuigende ondergronden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licht tot matig zuigende ondergronden voorbehandelen met <b>Façade Pearl Primer</b>. <b>Façade Pearl Primer</b> dun egaal aanbrengen, vervolgens na droging afwerken.</li> </ul>
<b>Afwerking</b>	Afhankelijk van de ondergrond en voorbehandeling, egaal afwerken met 1 of 2 lagen <b>Façade Pearl Matt</b> .