



# NOVA 2510



<b>OMSCHRIJVING</b>	Watergedragen, isolerende, onderhouds- en renovatie muur- en plafondverf voor binnen.
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uniek isolerend vermogen</li><li>• Spanningsvrij</li><li>• Zeer prettig verwerkbaar</li><li>• Uitstekende dekking</li><li>• Lange open tijd</li></ul>
<b>TOEPASSINGEN</b>	Uitstekend geschikt voor het isoleren van doorslaggevoelige verontreinigingen zoals brandschade, rook- en roetvlekken, nicotine-aanslag, droge waterkringen, vetvlekken, bitumenvervuiling. Bij een hevige nicotine aanslag is het noodzakelijk dat er een testvlak wordt opgezet alvorens er tot schilderen wordt overgegaan

<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Bindmiddel</b>	Luchtdrogende alkyd/acrylaat emulsie.
<b>Dichtheid</b>	1,57 kg per ltr.
<b>Theoretisch rendement</b>	6 - 8 m <sup>2</sup> per ltr afhankelijk van verwerking en de structuur van de ondergrond.
<b>Glansgraad</b>	Mat
<b>Houdbaarheid</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking</li><li>• Koel, droog en vorstvrij bewaren</li></ul>

<b>VERWERKINGSGEGEVENS</b>	
<b>Verwerking</b>	Kwast, verfroller of airless (airless pistool druk 180 – 220 bar, spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch). Zo nodig verdunnen met water (max. 3%). Vooraf het spuitbeeld beoordelen.
<b>Droging bij 20°C</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na ca. 2 uur stofdroog</li><li>• Na ca. 18 uur overschilderbaar</li></ul>
<b>Verwerkingscondities</b>	Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 10°C en R.V. maximaal 75 %. Goed ventileren.
<b>Verdunning</b>	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig verdunnen met Aquatura TF of water.
<b>Reiniging gereedschap</b>	Direct schoonmaken met lauw water.

<b>LEVERING</b>	
<b>Verpakking</b>	1 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr.
<b>Kleur</b>	Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System.

<b>SYSTEMEN</b>	
<b>Voorbehandeling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ondergrond moet volledig afgebonden, draagkrachtig, schoon en droog zijn</li><li>• Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen</li><li>• Nicotine-, roet en rookaanslag zo goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend middel zoals Globaclean</li><li>• Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max 1% en steenachtige ondergrond max 4%</li><li>• Waar nodig de ondergrond op passende wijze herstellen</li><li>• Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties vooraf fixeren met Aquafix</li></ul>
<b>Afwerking</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met 1 of 2 lagen NOVA 2510</li></ul>