



PU Top Gloss



OMSCHRIJVING	Oplosmiddelarme, huidvet resistente aflat voor binnen en buiten op basis van een geëmulgeerde polyurethaan-alkyd emulsie
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Gemakkelijk verwerkbaar • Huidvet resistent • Zeer goede droging • Uitstekende vloei • Excellente dekking • Reukarm • Milieu ontlastend • Waternverduunbaar • Goede buitenduurzaamheid • Elastisch • Goed reinigbaar
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Als zeer duurzame gepigmenteerde aflat voor binnen en buiten • Te gebruiken op diverse ondergronden zoals hout, MDF, metaal en kunststof indien deze op de juiste wijze zijn voorbehandeld

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Polyurethaan-alkyd emulsie
Dichtheid	1,24 kg per ltr
Gewicht vaste stof	56%
Theoretisch rendement	ca. 12 m ² per ltr bij 75 µm natte laagdikte
Glansgraad	Gloss: >80 GU, afhankelijk van ondergrond en laagdikte
Elasticiteit	8 mm (Erichsen volgens ISO1520)
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Voor gebruik goed oproeren • Vol opzetten met een kwast of roller
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 60 minuten stofdroog (afhankelijk van relatieve vochtigheid) • Na ca. 3 uur kleefvrij • Na ca. 18 uur overschilderbaar (minimaal overnacht laten drogen) • Bij een lagere temperatuur en/of een hogere luchtvochtigheid kunnen afwijkingen optreden in de droogtijd
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 80%
Verduunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met Aquatara TF of water
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water

LEVERING	
Verpakking	0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Basis	1, 3, en 7

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> - Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn - Ontvetten met Globaclean - Niet intacte verflagen verwijderen - Gladde ondergronden opschuren - Waar nodig (schraal) plamuren - Moeilijk hechtende ondergronden voorbehandelen met Multiprimer Plus
Systemen	<ul style="list-style-type: none"> • Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II <ul style="list-style-type: none"> - Reinigen en schuren - Voorgronden met Baseprimer extra - Voor- en/of aflakken met PU Top Gloss - Tussen de lagen goed matteren • Bestaande intacte verflagen (alkydhars) <ul style="list-style-type: none"> - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Voor- en/of aflakken met PU Top Gloss of - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Overgronden met Baseprimer extra - Voor- en/of aflakken met PU Top Gloss - Tussen de lagen goed matteren • Kaal gemaakt hout <ul style="list-style-type: none"> - Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren. - Bij- en overgronden met Baseprimer Extra - Voor- en/of aflakken PU Top Gloss - Tussen de lagen goed matteren

