

Platinum Primer

Hoogwaardige, zijdeglanzende grondlak voor buiten op basis van een gemodificeerde alkydhars



- ✓ Grondlaag voor een duurzaam hoogglanzend systeem
- ✓ Goede doordroging ook bij lage temperaturen
- ✓ Zeer goede en strakke vloeï
- ✓ Vochtregulerend
- ✓ Uitstekende hechting, kantendekking & vulling
- ✓ Kan tot 1 jaar overstaan

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het (over)gronden van houten geveltimmerwerk, kozijnen, deuren, multiplex, boeiboorden in een systeem met Platinum TG hoogglanslak. Metaal en kunststof dienen op een juiste wijze voorbehandeld te zijn.

Productinformatie

Bindmiddel	Gemodificeerde alkydhars
Dichtheid	1,39 kg per ltr
Gewicht vaste stof	70%
Theoretisch rendement	13 - 15 m ² per ltr
Aanbevolen droge laagdikte	50 - 60 µm (85µm natte laagdikte)
Glansgraad	Zijdeglans; >50 G.U.
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none">• ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking• Koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens

Verwerking	Kwast of roller. Tussen de lagen goed matteren
Droging bij 20°C / 70 µm nat	<ul style="list-style-type: none">• Na ca. 2 uur stofdroog• Na ca. 3 uur kleefvrij• Na ca. 18 uur overschilderbaar* bij hogere laagdikten kan de droogtijd afwijken* voor donkere kleuren gelden langere droogtijden dan voor lichte kleuren
Droging bij 5°C / 70 µm nat R.V. max 85 %	<ul style="list-style-type: none">• Na ca. 4 uur stofdroog• Na ca. 6 uur kleefvrij• Na ca. 24 uur overschilderbaar* bij hogere laagdikten kan de droogtijd afwijken* voor donkere kleuren gelden langere droogtijden dan voor lichte kleuren
Verwerkingscondities	Temperatuur tijdens verwerking en droging minimaal 5°C en R.V. maximaal 85% Ondergrondtemperatuur min. 3°C boven het dauwpunt

Verdunnen	Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentine
Reiniging gereedschap	Terpentine

Levering

Verpakking	0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System. Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken
Basis	Wit/basis 1 en basis 7
CMS Systeem	Alleen aan te kleuren met het Global Paint 24 canister CMS (Alkyd pasta)

Systemen

Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> - Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn - Ontvetten met Globaclean - Niet intacte verflagen verwijderen - Gladde ondergronden opschuren - Waar nodig (schraal) plamuren
Systemen	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuw en kaal gemaakt hout <ul style="list-style-type: none"> -2 lagen Platinum Primer -Tussen de lagen goed matteren Houtsoort met grove poriën, de eerste laag Basecoat aanbrengen • Bestaande intacte verflagen (alkydhars) <ul style="list-style-type: none"> -1 laag Platinum Primer
Afwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Afwerken met Platinum TG hoogglanslak Tevens af te werken met SPU, Finish of Brilliantcoat SB