

# Platinum TG

Extreem duurzame, hoogglanzende aflak op basis van gesiliconiseerde alkydhars met Triple Guard Technology



- ✓ Uitstekende buitenduurzaamheid
- ✓ 10 jaar bescherming
- ✓ Zeer hoge aanvangsglans en uitstekend glansbehoud
- ✓ Goed standvermogen
- ✓ Uitstekende bescherming tegen UV belasting
- ✓ Prettige verwerking

## Toepassing:

Als laatste afwerklaag voor bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk, boeiboorden, kunststof, staal, etc. indien deze op de juiste wijze zijn voorbehandeld. Uitstekende hechting op gereinigde en geschuurde oude laklagen.

## Productinformatie

<b>Bindmiddel</b>	Gemodificeerde gesiliconiseerde alkydhars
<b>Dichtheid</b>	1,22 kg per ltr
<b>Gewicht vaste stof</b>	70%
<b>Theoretisch rendement</b>	12 - 15 m <sup>2</sup> per ltr
<b>Aanbevolen droge laagdikte</b>	52 µm (85µm natte laagdikte)
<b>Glansgraad</b>	Hoogglans; >90 G.U.
<b>Houdbaarheid</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking</li><li>• Koel, droog en vorstvrij bewaren</li></ul>

## Verwerkingsgegevens

<b>Verwerking</b>	Kwast of roller
<b>Droging bij 20°C</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na ca. 3 uur stofdroog</li><li>• Na ca. 6 uur kleefvrij</li><li>• Na ca. 18 uur overschilderbaar</li></ul>
<b>Verwerkingscondities</b>	Optimaal > 10°C en r.v. < 80% Ondergrond temperatuur minimaal 3°C boven dauwpunt
<b>Verdunnen</b>	Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentijn Goed roeren voor gebruik

## Levering

<b>Verpakking</b>	0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
<b>Kleur</b>	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System. Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken
<b>Basis</b>	Wit/basis 1, 3 en 7

## Systemen

### Voorbehandeling

- Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
- Ontvetten met Globaclean
- Niet intacte verflagen verwijderen
- Gladde ondergronden opschuren
- Waar nodig (schraal) plamuren

### Systemen

- Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II
  - Reinigen en schuren
  - Voorgronden met Platinum Primer
  - Aflakken met Platinum TG
  - Tussen de lagen goed schuren/matteren
- Bestaande intacte verflagen (alkydhars)
  - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren
  - Overgronden met Platinum Primer
  - Aflakken met Platinum TG
  - Tussen de lagen goed schuren/matteren
- Kaal gemaakt hout
  - Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren
  - Voorgronden met Basecoat of Platinum Primer
  - Overgronden met Duraprimer of Platinum Primer
  - Aflakken met Platinum TG
  - Tussen de lagen goed schuren/matteren

### 10 jaar bescherming; Afhankelijk van

- Ligging en situering
- Constructie
- Type houtsoort en duurzaamheidsklasse
- Verfsysteem en kleurkeuze
- Conditie binnenschilderwerk van de buitengevel elementen
- Beglazings- en afdichtingssysteem
- Reinigingsfrequentie schilderwerk