



Spacfinish



OMSCHRIJVING	Spanningsarme muurverf met lange opentijd voor binnen
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Lange opentijd • Aanzetvrij • Spanningsarm • Zeer milde geur • Goede dekking • Zeer goed reinigbaar • Schrobklasse 1 voldoet na 1 maand aan DIN EN 13300
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw • Geschikt voor de afwerking van wanden en plafonds, spackwerk, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Vinylcopolymeer dispersie
Dichtheid	1,50 kg per ltr
Theoretisch rendement	6 - 8 m ² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast, borstel, roller, luchtspuit of airless tot maximaal 40°C (airless pistool druk spuitdruk 180 - 220 bar, spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch) Vooraf het spuitbeeld beoordelen
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 1 uur stofdroog • Na ca. 6 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig verdunnen met Aquatura TF of water
Reiniging gereedschap	Direct schoonmaken met lauw water

LEVERING	
Verpakking	2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr
Kleur	Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System
Basis	Wit/basis 1

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • Ondergrond moet vast, schoon en droog zijn • Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen. Waar nodig de ondergrond herstellen • Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean • Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix • Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met Wall Sealer ED
Afwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met 1 of 2 lagen Spacfinish