



Styrol Matt



| | |
|------------------------------------|--|
| OMSCHRIJVING | Matte gevelverf voor buitentoepassing met haarscheur overbruggende eigenschappen, geeft een mineraal uiterlijk aan oppervlak |
| BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN | <ul style="list-style-type: none"> • Uitstekend weerbestendig • Zeer goed afwas- en afschroobbaar • Schrobklasse 1 volgens DIN EN 13300 • Waterdampdoorlatend • Goed dekkend • Goede duurzame elasticiteit • Haarscheur overbruggend • Bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen |
| TOEPASSINGEN | <ul style="list-style-type: none"> • Het behandelen van gevels met haar- en krimpscheuren • Toepasbaar op minerale ondergronden zoals baksteen, kalkzandsteen, cementgebonden pleisters en beton |

| | |
|------------------------------|--|
| PRODUCTINFORMATIE | |
| Bindmiddel | Acrylaatdispersie |
| Dichtheid | 1,42 kg per ltr |
| Theoretisch rendement | 8 - 10 m ² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond |
| Glansgraad | Mat |
| Houdbaarheid | <ul style="list-style-type: none"> • Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren |
| Schrobvastheid | Klasse 1 DIN EN 13300 (na 28 dagen droging) |

| | |
|------------------------------|---|
| VERWERKINGSGEGEVENS | |
| Verwerking | Kwast, borstel, roller, luchtspuit of airless tot maximaal 40°C (airless pistool druk spuitdruk 160 - 220 bar, spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch) Vooraf het spuitbeeld beoordelen |
| Droging bij 20°C | Na ca. 1 uur stofdroog, na ca. 12 uur overschilderbaar |
| Verwerkingscondities | Optimaal > 10°C en r.v. < 75% |
| Verdunning | Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig verdunnen met Aquatura TF of water |
| Reiniging gereedschap | Direct schoonmaken met lauw water |

| | |
|-------------------|---|
| LEVERING | |
| Verpakking | 1 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr |
| Kleur | Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System |
| Basis | Wit/basis 1, 3 en 7 |

| | |
|------------------------|--|
| SYSTEMEN | |
| Voorbehandeling | <ul style="list-style-type: none"> • Ondergrond moet vast, schoon en winddroog zijn (maximaal vochtigheids-percentages 4%) • Verontreinigingen, verpoederings- en onregelmatigheden verwijderen. Waar nodig de ondergrond herstellen • Van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikschilfers verwijderen • Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean • Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix • Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met Wall Sealer ED |
| Afwerking | Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met 1 of 2 lagen Styrol Matt |

