



Unicoat



OMSCHRIJVING	Zijdeglanzende, één pot systeemverf, speciaal ontwikkeld in combinatie met systeemverven
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none">• Goed weerbestendig• Vochtregulerend• Goed vullend• Uitstekende hechting• Bestand tegen reinigen onder hoge druk en de meeste agressieve reinigingsmiddelen
TOEPASSINGEN	Uitstekend geschikt voor bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, luifels, staalconstructies, etc.

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Alkydhars
Dichtheid	1,15 kg per ltr
Gewicht vaste stof	72%
Theoretisch rendement	10 - 12 m ² per ltr bij 75 µm natte laagdikte
Glansgraad	Zijdeglans 50 GU
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none">• Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking• Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast, roller of luchtspuit
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none">• Na ca. 4 uur stofdroog• Na ca. 8 uur kleefvrij• Na ca. 24 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Optimaal > 8°C en r.v. < 75%
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentijn. Goed roeren voor gebruik

LEVERING	
Verpakking	0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Basis	Wit/basis 1, 3 en 7

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none">-Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn-Ontvetten met Globaclean-Niet intacte verflagen verwijderen-Gladde ondergronden opschuren-Waar nodig (schraal) plamuren
Systemen	<ul style="list-style-type: none">• Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II<ul style="list-style-type: none">- Reinigen en schuren- Voorgonden met Unicoat of Basecoat- Aflakken met Unicoat- Tussen de lagen goed matteren• Bestaande intacte verflagen (alkydhars)

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren- Aflakken met Unicoat- Tussen de lagen goed matteren <p>• Kaal gemaakt hout</p> <ul style="list-style-type: none">- Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren.- Bij- en overgronden met Basecoat- Overgronden met Unicoat- Aflakken met Unicoat- Tussen de lagen goed matteren |
|--|---|

