



WeFlex SP Matt



OMSCHRIJVING	Watergedragen, zeer elastische en uitstekend schrobvaste muurverf voor binnen en buiten
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Schimmel- en waterbestendig • Zeer hoog laagdikte bereik 0,20 - 0,70 mm • Waterdamp doorlatend • Haarscheur overbruggend • Weinig tot geen metal marking en vuilaanhechting • Duurzame elasticiteit
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekend geschikt voor afwerking van metsel- en pleisterwerk, metalstud, gipselementen, (gas)beton en dergelijke ondergronden • De wandoplossing voor hotels, utiliteitsbouw, onderwijs- en gezondheidsinstellingen

PRODUCTINFORMATIE		
DIN EN 1062-1	Bindmiddel	Acrylaat
	Laagdikte	Spuit 285-330µm en rol 190-240 µm
DIN EN 13300	Schrobklasse	1
	Dekkingsklasse	1
	Laagdikte	300 µm
TECHNISCH	Gewicht %	61 %
	Volume %	43 %
	Glansgraad	Mat
	Theoretisch rendement	2 - 10 m ² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
	Natte laagdikte bij verbruik	333 µm (1:4m ²)
	Droge laagdikte bij verbruik	143 µm (1:4m ²)
	Dichtheid	1,47 kg per ltr
	Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS		
	Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Kwast, borstel, roller of airless • Airless spuitdruk 200 bar, spuitnozzle 0,017- 0,021 inch
	Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 1 uur stofdroog • Na ca. 12 uur overschilderbaar
	Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 75%
	Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken
	Reiniging gereedschap	Direct schoonmaken met lauw water

LEVERING	
Verpakking	5 ltr en 10 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching Systeem Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • Ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn • Loszittende delen verwijderen • Eventuele zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen • Bij beton cementhuid verwijderen
Afwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Na deze voorbehandeling fixeren met WEFLEX FIX en eventueel WEFLEX PRIMER aanbrengen • Vervolgens afwerken met een volle laag WEFLEX SP MATT, welke nog kan worden nagerold met een structuurroller

