



**avis**  
PROFESSIONAL



# JACHTLAK

## BESCHRIJVING

Een klassiek gestookte jachtlak, gebaseerd op natuurlijke grondstoffen. Deze blanke lak munt uit door een uitstekende water- en weersbestendigheid. Daarnaast is er een opvallend goede combinatie van elasticiteit en krasvastheid. Deze Avis Jachtlak behoudt zijn uitzonderlijke bolle glans vele jaren, zelfs wanneer de lak blootgesteld is aan zware weersbelasting.

## TOEPASSING

Voor alle houten delen van een schip die hoogglanzend blank gelakt moeten worden. Ook geschikt voor houten voordeuren, tuinmeubelen, e.d.

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Verwijder eventuele oude laklagen d.m.v. schuren.
- De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn.
- Roer de Jachtlak voor gebruik goed door.
- Bij gebruik van verschillende blikken op 1 oppervlak, deze blikken eerst met elkaar mengen.
- Op nieuw hout dienen minstens 3 à 4 lagen lak te worden aangebracht.
- Voor de eerste laag dient de lak met circa 15% terpentijn verdund te worden. Op nieuw hout tenminste 3 à 4 lagen aanbrengen. Na drogen dient een tweede laag aangebracht te worden. Na goed doordrogen dient eerst met water en waterproof schuurpapier geschuurd te worden. Hierna al het stof verwijderen en goed laten drogen voor het aanbrengen van de volgende laag. Door deze bewerking steeds te herhalen verkrijgt het lakwerk de mooie bolle glans.

## EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	500 ML – 1L
Kleur:	transparant
Glansgraad:	hoogglans



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | [advies@avisprofessional.nl](mailto:advies@avisprofessional.nl)

[www.avisprofessional.nl](http://www.avisprofessional.nl)

  
PEARLPAINTGROUP





## TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	10 m <sup>2</sup> /ltr
Laagdikte:	Voor de eerste laag dient de lak met circa 15% terpentine verdund te worden. Op nieuw hout tenminste 3 à 4 lagen aanbrengen.. Na drogen dient een tweede laag aangebracht te worden. Na goed doordrogen dient eerst met water en waterproof schuurpapier geschuurd te worden. Hierna al het stof verwijderen en goed laten drogen alvorens een volgende laag aanbrengen. Door deze bewerking steeds te herhalen verkrijgt het lakwerk de mooie bolle glans.
Stofdroog:	na 3 uur
Kleefvrij:	na 8 à 10 uur
Overschilderbaar:	na minimaal 24 uur maar binnen 1 week. Hierna dient de laag eerst aangeschuurd te worden.
Dichtheid:	0,94 kg/ltr
Vaste stofgehalte	ca. 54 gew. %
Vloeïng:	ca. 3 P (20° C; Brookfield)
Weervastheid:	zeer goed
Elasticiteit:	zeer goed
Verdunning:	terpentine
Reiniging gereedschap:	terpentine
Buitenduurzaamheid:	zeer goed
Houdbaarheid:	24 maanden bij een temperatuur tussen 5° C en 25° C, in originele onaangebroken verpakking.
Inhoud verpakking:	500 ML – 1 L
Glansgraad:	hoogglans
Kleur:	blank

## BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPIJT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN