



PURSCHUIM B2

UNIVERSEEL, BRANDVERTRAGEND POLYURETHAANSCHUIM



PRODUCTOMSCHRIJVING

Universeel, brandvertragend polyurethaanschuim. Brandklasse B2. Met speciale spuitslang voor efficiënte applicatie.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het snel, brandvertragend (B2) en gemakkelijk dichten, isoleren en vullen van grotere naden, voegen en scheuren tegen warmteverlies, koude, tocht, geluid en vocht. Hecht op vele bouwmaterialen zoals hout, beton, steen, metselwerk, pleisterwerk, metalen, glas en vele kunststoffen, zoals polyester, polystyreenschuim (tempex), pvc en hard polyurethaanschuim. Geen hechting op polyethyleen, siliconen of P.T.F.E.

EIGENSCHAPPEN

- Brandklasse B2
- Lage uitzetting, minder snijverlies door directe expansie
- Grote vulcapaciteit
- Hoge isolatiewaarde
- Uitstekende hechting op vele ondergronden
- Kan binnen en buiten worden gebruikt
- Overschilderbaar
- Bestand tegen water en vele chemicaliën
- CFK- en HCFC-vrij (ozon vriendelijk)

KEUREN & NORMERINGEN

Normeringen



DIN 4102-1: Brandbaarheid van bouwmaterialen, classificatie B2: Brandvertragend.

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.

Persoonlijke bescherming: Tijdens het verwerken handschoenen en werkkleding dragen. Zorg ook voor voldoende ventilatie.

Voorbehandeling oppervlakken: De ondergrond goed stof- en vetvrij maken. Droge ondergronden bij voorkeur extra bevochtigen, dit optimaliseert de hechting en de opbrengst.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

De bus voor elk gebruik goed schudden (10 tot 20 keer). Tijdens het spuiten de bus ondersteboven houden. Vul de voeg of ruimte voor ca. 70%, daar het schuim nog verder uitzet tijdens het doorharden. Voor het vullen van grote volumes het schuim in lagen aanbrengen en volledig laten opschuimen. Tussen elke laag opnieuw bevochtigen. Na uitharding kan men het schuim zagen, boren en schilderen en eventueel voorzien van een pleisterlaag.

Vlekken/resten: Natte vlekken direct verwijderen met aceton. Uithardende vlekken zijn uitsluitend mechanisch te verwijderen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur:	Camee
--------	-------

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 18 maanden na productie.

Aangebroken verpakking zeer beperkt houdbaar.

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.