

Sigma Silicat Topcoat Matt



Omschrijving	Hoog waterdampdoorlatende, watergedragen gevelverf op basis van sol-silicaat voor buiten.	
Gebruiksdoel	<p>Het afwerken van gevels van oude en representatieve bouwwerken, woningen en industriële gebouwen waar een hoge waterdampdoorlaatbaarheid is gewenst.</p> <p>In het bijzonder geschikt voor gevels van gebouwen die onder monumentenzorg vallen.</p> <p>Toepasbaar op minerale ondergronden, zoals baksteen, kalkzandsteen en cementgebonden pleisters.</p> <p>Onderhoud van bestaande afwerkingssystemen op basis van silicaat en kunstharstdispersie.</p> <p>Geschikt als eindlaag op buitengevel-isolatiesystemen.</p>	
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Verkiezelt onoplosbaar met de ondergrond. Een verkiezelende ondergrond is echter niet vereist • Hoge waterdampdoorlaatbaarheid • Uitstekende regendichtheid • Mineraal uiterlijk • Heeft op beton geen carbonatieremmende werking • Geringe vuilaanhechting. • Verminderde aangroei van micro-organismen. • Uitstekende UV-bestandheid • Onderhoudstermijn mogelijk van 7 tot 8 jaar 	
Kleuren en glans	<p>Wit en kleuren volgens de Sigma Façade Siloxan waaier.</p> <p>Gezien het minerale karakter van Sigma Silicat Topcoat Matt is aankleuring enkel mogelijk met anorganische pigmenten.</p> <p>Op buitengevel-isolatiesystemen kleuren toepassen met een reflectiewaarde van 20% of hoger. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Technisch Centrum (0297-541889).</p> <p>Mat.</p>	
Verpakking	Plastic emmer 5 liter	donkere kleuren
	Plastic emmer 10 liter	lichte kleuren
Basisgegevens	Dichtheid	: ca. 1,5 kg/dm ³
	Percentage vaste stof	: ca. 59 vol.%
	Vlampunt	: niet van toepassing
	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.	
	Droog na	: ca. 4 uur
	Overschilderbaar na	: ca. 8 uur
Houdbaarheid	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.	
Rendement	Afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond 5-8 m ² /liter. Een juiste indicatie van het rendement kan worden verkregen door het aanbrengen van een proefvlak.	

Sigma Silicat Topcoat Matt



Fysische gegevens

Bepaald bij twee lagen

	klasse-indeling	exacte waarde
H ₂ O dampdoorlaatbaarheid	V1 = hoog = < 0,14 (EN 1062-2)	0,02 m
Wateropnamecoëfficiënt	W3 = laag = ≤ 0,1 (EN 1062-3)	0,05 kg/(m ² · h ½)

Ondergrond-
condities

Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en voldoende droog. Vochtpercentage max. 4%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid.

Verwerkings-
condities

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.

Systemen

Minerale ondergronden, licht tot sterk zuigend**Ook voor een licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert**

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren.
- Fixeren met Sigma Silicat Fix Aqua (voor verdunning zie rubriek 'Instructies voor gebruik').
- Geheel voorzien van een laag Sigma Silicat Topcoat Matt, verdund met 5 tot 10% leidingwater.
- Het geheel afwerken met een laag Sigma Silicat Topcoat Matt, eventueel verdund met maximaal 5% leidingwater.

Bestaande minerale muurverf (licht tot matig zuigend)

- Grondig reinigen.
- Het geheel afwerken met een laag Sigma Silicat Topcoat Matt, eventueel verdund met maximaal 5% leidingwater.

of

- Grondig reinigen.
- Geheel voorzien van een laag Sigma Silicat Topcoat Matt, verdund met 5 tot 10% leidingwater.
- Het geheel afwerken met een laag Sigma Silicat Topcoat Matt, eventueel verdund met maximaal 5% leidingwater.

Bestaande minerale muurverf (sterk zuigend)

- Grondig reinigen.
- Fixeren met Sigma Silicat Fix Aqua (voor verdunning zie kenmerken-blad van de Sigma Silicat Fix Aqua).
- Geheel voorzien van een laag Sigma Silicat Topcoat Matt, verdund met 5 tot 10% leidingwater.
- Het geheel afwerken met een laag Sigma Silicat Topcoat Matt, eventueel verdund met maximaal 5% leidingwater.

Sigma Silicat Topcoat Matt



Systemen

Bestaande minerale sierpleister (licht tot matig zuigend)

- Grondig reinigen.
- Geheel voorzien van een laag Sigma Silicat Topcoat Matt, verdund met 5 tot 10% leidingwater.
- Het geheel afwerken met een laag Sigma Silicat Topcoat Matt, eventueel verdund met maximaal 5% leidingwater.

Bestaande minerale sierpleister (sterk zuigend)

- Grondig reinigen.
- Fixeren met Sigma Silicat Fix Aqua (voor verdunning zie kenmerken-blad van de Sigma Silicat Fix Aqua).
- Geheel voorzien van een laag Sigma Silicat Topcoat Matt, verdund met 5 tot 10% leidingwater.
- Het geheel afwerken met een laag Sigma Silicat Topcoat Matt, eventueel verdund met maximaal 5% leidingwater.

Opmerking 1

- Sigma Silicat Fix Aqua mag niet gemengd worden met Sigma Silicat Topcoat Matt.

Opmerking 2

- Op sterk gestructureerde ondergronden is craquelé vorming mogelijk. Daarom op sterk gestructureerde ondergronden eerst een proefvlak aanbrengen.

Instructies voor gebruik

Voor gebruik goed oproeren.

Rol-/kwastapplicatie

Aanbevolen verfrol	:	op gladde ondergronden ProGold Verfrol Tex. op gestructureerde ondergronden ProGold Verfrol Profloor.
Aanbevolen kwast	:	ProGold Texkwast 7955 Exclusive.
Verdunning	:	Afhankelijk van de toepassing maximaal 10 vol.% leidingwater.

Etsende werking

Sigma Silicat Topcoat Matt heeft een etsende werking. In verband hiermee wordt geadviseerd aangrenzende oppervlakken, zoals glaswerk, keramiek, straatstenen, natuursteen en metalen (al dan niet behandeld) volledig af te dekken.

Eventuele spatten direct met veel water verwijderen.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste wijze afvoeren

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigma Silicat Topcoat Matt.

In verband met de hoge pH-waarde van Sigma Silicat producten, dienen ogen beschermd te worden met een veiligheidsbril met zijkapjes en handen met handschoenen van nitrilrubber, butylrubber, PVC of Vitron®.

Sigma Silicat Topcoat Matt



Referenties

Documentatieblad

nummer

Toelichting op de kenmerkenbladen

1411

Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen

1328

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk

1300

Fixeren van minerale ondergronden

1333

EMG

10100DN2038NL
