

ALPHACRYL PLAFOND

Watergedragen muurverf voor plafonds



Watergedragen muurverf voor binnen op basis van acrylaatcopolymerdispersie

Belangrijkste eigenschappen	Lange open tijd Zeer gemakkelijk te verwerken Hoge dekkracht Zeer mat Schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 3
-----------------------------	---

TOEPASSING

Toepassing	Speciaal bedoeld voor plafonds (van beton) die voorzien zijn van een spuitpleister (Spack). Ook toepasbaar op andere plafondondergronden en goed hechtende, gereinigde oude plafondverflagen.
------------	---

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid	Wit: 1,30-1,45 kg/dm ³ .
Glansgraad	Mat.
Vaste stofgehalte	Wit: 50-52 gew.% = 33-34 vol.%.
Schrobvastheidsklasse	Schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 3.
Dekkracht	Zeer hoog.
Vergelingsweerstand	Niet vergelijkend.
Structuur	Glad.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Verwerkingsmethoden	Met kwast, roller en airless spuitapparatuur.

	<p>Kwast: bij voorkeur Meisterhand Premium kwast (synthetisch). Roller: bij voorkeur Meisterhand muurverfroller (gladwerk). Meisterhand muurverfroller 8 mm (grove ondergrond).</p>
instellingen/types	<p>Airless spray: Verdunning: water Hoeveelheid verdunning: 1-2%. Spuitdruk: 120-150 bar. Spuitopening: 0,017-0,019 inch. Spuithoek 50°.</p> <p>Bovengenoemde instellingen zijn een indicatie. Om het beste resultaat te verkrijgen wordt er geadviseerd om de instellingen af te stemmen op de omstandigheden ter plaatse en te beoordelen d.m.v. een proefvlak. Door dit product te verspuiten wordt een goed esthetisch resultaat bereikt. Met (na)rollen kan een uitstekend esthetisch resultaat bereikt worden.</p>
Theoretisch rendement	<p>Ca. 10 m²/l per laag op een gladde ondergrond. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.</p>
Droging bij 20°C en 65% RV	<p>Stofdroog na: ca. 1 uur. Overschilderbaar na: ca. 4-5 uur.</p>
Verdunning/reiniging gereedschap	<p>Met water.</p>
Overschilderbaar	<p>Goed overschilderbaar met dispersieverven.</p>

SYSTEEMINFORMATIE

Met spuitpleister (Spack) behandelde ondergronden

Voorbehandeling
 De ondergrond ontdoen van vuil, vet, stof e.d.
 Geheel reinigen met Polyfilla Pro S600

Afwerking
 Afwerken met één of twee lagen Alphacryl Plafond. Indien er twee lagen worden aangebracht, dan de eerste laag verdunnen met 5% water.

MILIEU EN CERTIFICERING

BREEAM	Product voldoet aan BREEAM HEA 9	Cat A/a WB:
	Wettelijke norm (g/l):	30 g/l
	VOC van Alphacryl Plafond gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:	1 g/l

VEILIGHEID EN WETGEVING

Vlampunt >65°C.

Veiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad op www.sikkens.nl .
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking ca. 12 maanden. Koel en vorstvrij bewaren.
Verpakkingen	10 liter.
Beschikbare kleuren	Wit en circa 300 lichte kleuren van het Sikkens 5051 Color Concept.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.