

PRODUCTINFORMATIEBLAD

| TENCO PARATOL | |
|--------------------------------|---|
| OMSCHRIJVING | Tenco Paratol is een sneldrogende zwarte lak, het hecht direct op oude teer- en opgeruwde verflagen, ijzer, hout, steen en beton. Tenco Paratol is tevens een beproefd beschermingsmiddel voor metselwerk en betonnen funderingen die niet in contact komen met direct daglicht. Tenco Paratol is zuur- en alkalibestendig, is eenvoudig aan te brengen en gemakkelijk te onderhouden. Tenco Paratol is beperkt zonlichtbestendig, voor toepassingen in het volle zonlicht adviseren wij u gebruik te maken van de Tenco Houtcoat Zwart of Tenco IJzercoat Zwart. |
| TOEPASSING | Tenco Paratol is een beschermingsmiddel voor metselwerk en betonnen funderingen. |
| VOORNAAMSTE KENMERKEN | <ul style="list-style-type: none"> -Snelle droging -Zuur- en alkalibestendig -Eenvoudig aan te brengen -Gemakkelijk in onderhoud -Hecht direct op oude teer- en opgeruwde verflagen. Geschikt voor hout, staal, steen en beton |
| BASISGEGEVENS | |
| Vorm | Dikvloeibaar, viskeus |
| Kleur | Zwart |
| Geur | Oplosmiddelachtig |
| Vlampunt | 63 °C |
| Dichtheid bij 20 °C | 0,89 g/cm ² |
| Oplosbaarheid in water | Niet oplosbaar |
| Theoretisch rendement | Op staal: 9-11 m ² per liter Op beton of steen: 6-8 m ² per liter |
| Droogtijden | Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C. |
| Oplosmiddelgehalte | OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar. EU-grenswaarden voor dit product, als afwerklaag (cat A/i): 500 g/l. Als primer (Cat A/h) 750 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC. |
| Gehalte aan vaste bestanddelen | 44 % |
| GEBRUIKSAANWIJZING | De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet, vuil, losse roest en walshuid. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Paratol aanbrengen |

| | |
|---|--|
| | met een kwast of verfroller. Vereist aantal lagen: Onbehandelde ondergrond 1 verdunde laag (verdunnen met ca. 8% terpentine) daarna minimaal 3 onverdunde lagen aanbrengen. Voor onderhoud kan worden voorzien met 1 á 2 onverdunde lagen. |
| VERWERKINGSTEMPERATUUR | Op staal min: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% RV Op hout, beton en steen: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% RV |
| VERDUNNING | Terpentine. Gereedschap kan met terpentine gereinigd worden. |
| GEbruIKSVOORSCHRIFT | |
| Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen | Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product. |
| Hantering en opslag | In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden. |
| VERPAKKINGEN | 1000 ml en 2500 ml |
| INFORMATIE | www.tenco.nl |